

# 250x300x600S MÜÜRIPOK

## TOOTE KIRJELDUS JA VASTAVUS

ROCLITE müüriplokk 250x300x600S on autoklaavitud poorbetoonist müüriplokk, mis vastab standardi EVS-EN 771-4:2011 nõuetele ning on ette nähtud kasutamiseks ilma soojustamata või soojustusega kandvates ja mittekanvates välis- ja sisesesintes koos ROCLITE plokiliimiga (peenteramört).



## PÕHIOMADUSED

|                                                      |            |                                               |
|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| MÕÕTMED                                              | Laius, mm  | 250                                           |
|                                                      | Kõrgus, mm | 300                                           |
|                                                      | Pikkus, mm | 600                                           |
| MÕÕTMETOLERANTSID                                    |            | TLMB                                          |
| Sängituspindade paralleelsus mm                      |            | ≤1,0                                          |
| Sängituspindade tasasus mm                           |            | ≤1,0                                          |
| Kategooria survetugevuse alusel                      |            | II                                            |
| Survetugevuse keskvärtus, N/mm <sup>2</sup>          |            | 3,0                                           |
| Mõõtmete stabiilsus (mahukahanemine) mm/m            |            | ≤0,3                                          |
| Nakketugevus nihkel, peenteramört, N/mm <sup>2</sup> |            | 0,3 (EN 998-2 lisa C kohale värtus)           |
| Tuletundlikkus                                       |            | A1                                            |
| Veeimavus, g/m <sup>2</sup> s0,5                     |            | NPD                                           |
| Veeauru difusioonitegur μ                            |            | 5/10 (EN 1745 kohane tabelvärtus, tabel A.10) |
| Kestvus (külmakindlus)                               |            | 35 tsükli                                     |
| Keskmine brutokuivtihedus, kg/m <sup>3</sup>         |            | 400±50                                        |
| Kuju ja vorm                                         |            | täismüürikivi                                 |
| Soojuseriijuhtivus, W/(mK)                           |            | λ10dry (P=50%): 0,094: EN 1745, mudel S2      |
| Kaal, kg                                             |            | 23 kg/tk                                      |
| Laotav pindala, tk/m <sup>2</sup>                    |            | 5,56                                          |
| Plokkide kogus pakendis (alusel)                     |            | 40                                            |

ROCLITE poorbetoonploki tootja VKG Plokk OÜ on Viru Keemia Grupp AS tütarettevõte, mis asub Ahtmes ajaloolises poorbetoonitootmise tootmispiirkonnas. Aastast 2011 alustati Saksa Masa-Henke uue tootmisliiniga kvaliteetsete ROCLITE poorbetoonplokkide tootmist. Põlevkivituhaga kasutamine ehitusplokkides võimaldab olulisel määral säästa nii tsementi kui ka Eesti ehitusmaavarasid – lubjakivi, savi, liiva –, mida kasutatakse teiste kergplokkide valmistamisel.

### VKG Plokk OÜ

Reg.kood 12171563

Ahtme mnt. 145, 31027 Kohtla-Järve ESTONIA

Phone +372 334 2408 • Fax +372 3342416

info@roclite.eu • www.roclite.eu